

## 悬浮法通用型聚氯乙烯树脂 SG-5

### 产品用途

悬浮法聚氯乙烯树脂是由氯乙烯聚合而成的高分子化合物, 简称 PVC, 是最早工业化的塑料品种之一。PVC 树脂为无定形结构的白色粉末或白色微粒, 平均密度为 1.40g/cm<sup>2</sup>, 170℃左右开始分解, 在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。

SG-5 主要用作塑钢门窗、板材、人造革、污水管、上下水管、硬管、硬波纹管及电缆护套、型材等。

### 性能指标

项目	单位	指标
粘数	ml/g	107~118
杂质粒子数	个	≤16
挥发物(包括水)含量	%	≤0.5
表观密度	g/ml	≥0.42
筛余物 250 μ m 筛孔	%	≤2.0
筛余物 63 μ m 筛孔	%	≥90
“鱼眼”数	个/400cm <sup>2</sup>	≤20
100g 树脂增塑剂吸收量	g	≥20
白度(160℃, 10min)	%	≥78
残留氯乙烯含量	ug/g	≤5

## 包装规格

25 kg                      三合一复合牛皮纸包装袋

其它: 可根据客户需求做适当定制包装

## 贮存(使用)注意事项

储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源,应与氧化剂分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用良好的通风系统和设备,避免产生粉尘,避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。

## 安全注意事项

相关信息请参阅该产品安全技术说明书。

本资料所给出的指标、数据乃基于我们现有的技术知识水平和实践经验,仅供参考。具体保证指标以质量保证书或供货合同规定为准。用户对于所购买我公司的产品有责任进行试验,以验证是否适合各自所拟定的工艺和用途,并达到预定的目的。对我公司产品的进一步应用和加工均非我公司所能控制,因此,我们对所提供的产品的责任范围只限于我方交付且为贵方所使用的部分,而不承担在采用我公司产品为原料进行生产过程中而造成的间接损失。我公司愿为您提供有关产品的咨询与应用技术服务,欢迎来函来电联系。

联系地址: 杭州市萧山区临江工业园区红十五路 9936 号 邮 编: 311228

电话: 0571-86617799-6609

传 真: 0571-86617810